


2413-003-000 Acoustic



安装方式



上下错拼



人字形

所有产品的规格信息由测试样品的平均值推算而出，受产品的生产工艺及内在的差异影响，会存在合理的偏差范围，最终解释权归英特飞模块地毯(中国)有限公司。更多关于产品信息的声明请查看www.interface.com.cn/page/disclamer

样式名 FT500 颜色名 Acoustic 系列名 Fading Tracks

产品编号	2413
产品规格	
产品结构	Tufted Textured Loop
纱线系统	100% Solution Dyed Nylon
染色方式	100% Solution Dyed
防污	Protekt ² ®
抗菌	Intersept [®]
更多产品规格	
簇绒机规格	12th Gauge
针密	44/10cm - 11.2/in
毯毛厚度	2.5mm±0.5mm
地毯总厚度	5.5mm ±0.5mm
产品尺寸	25*100
标准底背	GlasBac [®]
性能指标	
应用区域	Commercial - Heavy Use
稳定性-剥离强度	AS/NZS 2111.16 ≥ 50 Newtons ASTM D3936 ≥ 2.5lbs/in
稳定性-尺寸稳定性	ISO 2551 ≤ 0.2% ISO/PAS 17984 < 0.2%
稳定性-簇绒拔出力	ASTM D1335 ≥ 8.0 lbs AS/NZS 2111.15 >30 Newtons
磨损性-脚轮椅	BS-EN 985 r ≥ 2.4
磨损性-威特曼鼓轮或六足滚筒	TWC-TM247 / TWC-TM251 / TWC-TM284 Colour: ≥3 & Structure: ≥3
耐光色牢度	AS2001 1.4.21 ≥ 4 AATCC 16E ≥ 4
耐摩擦色牢度	AATCC 165 ≥ 4 AS/NZS2111.19.1 ≥ 4
耐水色牢度	AATCC 107 ≥ 4 AS2001.4.21 ≥ 4
阻燃性-乌洛托品(甲胺)测试	BS6307/ISO 6925 Radius ≤ 7.6
阻燃性-热源辐射测试	ASTM E648 Class 1 ISO 9239-1 B1
阻燃性-烟气密度	ASTM E662 Density ≤ 450 ISO 9239-1 Density < 750 %.min
抗静电性	AATCC 134 < 3000 Volts BS ISO 6356 ≤ 2.0Kv

抗菌处理	AATCC 171 Washed ASTME-2471 Complete Inhibition AATCC174 Parts 2 & 3 99% reduction. No mold 7 Days
通用测试	
吸音性	Absorption Coefficient - NRC $\geq$ 0.10
动态负载	AS/NZS 2111.2 < 12.5% loss ISO 2094 $\geq$ 85%
静态负载	AS/NZS2111.13 < 6% Loss ISO 015/3415 Thickness after 60 mins recovery >85%
VOC	ASTM D5116 Accredited ISO 10580 Accredited
热阻	ASTM C518 R Value $\geq$ 0.5
环境指标	
回收成分含量 %	59%
消费前回收	57%
消费后回收	2%
室内空气质量	Green Label Plus ASTM D5116 # GLP1354 UL GREENGUARD Gold UL 2818 # 71238-420
产品可持续性	NSF/ANSI 140 Gold Sustainable Carpet Assessment Standard
成分与生命周期影响	Environmental Product Declaration - GlasBac®
产品寿命末期	Carpet to Carpet Recycling
隐含碳排放(从摇篮到大门)	4.9 kg CO ₂ eq./m ²
技术资料	
安装指南	View recommended Interface Installation Guidelines online
维护指南	View recommended Interface Maintenance Guidelines online
回收再利用	View details on our ReEntry™ Program
质保	15 Year Standard Warranty
制造工厂	ISO9001&14001&45001 Certified Plant in Taicang, China